

# Reinforcement Foam

Černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení pryskyřic Gelacryl AR

<b>Popis</b>	Reinforcement Foam je černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení pryskyřic Gelacryl AR.		
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jednoduchá na použití a instalaci</li> <li>• může být nařezaná na dané velikosti přímo na stavbě</li> <li>• velmi vysoká prostupnost pro pryskyřice Gelacryl AR</li> </ul>		
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyztužení pryskyřic Gelacryl AR při plnění kaveren a pohyblivých spojů</li> </ul>		
<b>Aplikace</b>	Pro všechny informace o aplikaci a postupech prosím kontaktujte naše technické oddělení.		
<b>Technické informace</b>	<b>Vlastnost</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Norma</b>
	Hustota	19- 22 kg/ m <sup>3</sup>	ISO 845
	Odolnost tlaku	2,5 – 4,5 kPa	ISO 3386
	Prodloužení	70%	ISO 1798
	Pevnost v tahu	60 kPa	ISO 1798
	Průměr komůrky	3 400 – 5 600	
<b>Vzhled</b>	Pásek černé pěny tvořené otevřenými komůrkami: šířka 4 cm x výška 5 cm x délka 100 cm. Speciální rozměry jsou k dispozici na požádání.		
<b>Balení</b>	100 x 5 x 4 cm		
<b>Skladování</b>	V suchu a chladu neomezená doba skladování.		
<b>Ochrana zdraví</b>	Pro všechny informace prosím nahlédněte do příslušných bezpečnostních listů.		
<b>Kontakt</b>	Sanax Group s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz		

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.